



# BPS 7716

Artnr: 7716

## Impregnering av betong



Silanbaserat impregneringsmedel för betong. Godkänd enligt BRO norm 2002 och 2004. Hindrar effektivt vatten och saltinträning. Diffusionsöppen, dvs. låter ytan andas. Stor inträngningsförmåga.

**BPS 7716** är ett silanbaserat impregneringsmedel, för impregnering på betong och armerad betong. **BPS 7716** består av "små molekyler" som bidrar till en djupinträning av ytan. **BPS 7716** skyddar effektivt mot vatten och saltinträning. **BPS 7716** är diffusionsöppen, dvs. vatten kan ej tränga in, men ytan "kan andas" och släppa ut fukt. **BPS 7716** är godkänd enligt **BRO norm 2002 och 2004**, både ensam och i kombination med klotterskydd **AGS 3502**.

### Så här gör du:

Se till att ytan är ren från sot och fet smuts. Nygjuten betong skall tillåtas härda minst 28 dagar innan behandling med **BPS 7716**. Applicera **BPS 7716** med lågtrycksspruta, roller eller mjuk pensel så att man erhåller minst 0,3 l/m<sup>2</sup>. **BPS 7716** appliceras 2 ggr "vått i vått". Vid impregnering ska betongens ytskikt vara så torr som möjligt. Uttorkningstid efter tvättning ca 1-3 dygn. Lägsta appliceringstemperatur (luft eller yta), ca +2°C

### Åtgång

Ca 0,3 l/m<sup>2</sup> beroende på ytans absorptionsförmåga.

### Dosering

Används som koncentrat.

### Teknisk data

- Transparent vätska med alkoholisk doft.
- Levereras i 10 och 25 l plastdunk eller 200 l fat.
- Densitet 0,88 kg/liter.
- Flampunkt 63°C.
- Innehåller Trietoxyoctylsilan.

### Förvaring

Lagras frostfritt väl tillsluten.

### Hållbarhet

12 månader i öppnad förpackning.

### Skyddsåtgärder

Använd skyddskläder, handskar och glasögon.

### Märkning



### Irriterar huden

**BPS 7716** klassificeras **ej** som farligt gods enligt ADR.

Uppdaterad: 2007-09-05

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

**TRION TENSID AB**

Svederusgatan 1-3 | 754 50 UPPSALA | Sweden Tel: 018-15 61 90 Fax: 018-69 66 27 email: [info@trion.se](mailto:info@trion.se)