

PRODUKTINFORMATION



AGS 221 GEL

Artnr: 3625

Klotterborttagare för släta industrimålade ytor



AGS 221 GEL används för klotterborttagning, främst på släta industrimålade ytor. Kan även användas på porösa ytor. Kan användas både utom- och inomhus. Är lätt biologiskt nedbrytbar enligt OECD test 302 B.

AGS 221 GEL används för klotter- och färgborttagning på släta industrimålade ytor som t ex tåg, bussar, bilar, plåtbeklädda byggnader, slätkonstruktioner mm. Kan även användas på porösa ytor.

SÅ HÄR GÖR DU:

Klotterborttagning på släta ytor

Applicera ett tjockt lager **AGS 221 GEL** med pensel över klottret, vänta 3-4 minuter. Bearbeta därefter hela ytan med pensel, vänta tills klottret/färgen lösts upp. Spola av med hetvattenhögtryck 70-90°C, 100-150 bar. Munstyckets spridningsvinkel bör vara 15°-25° samt vattenflöde ca 20 liter/minut. Vid behov, applicera ett nytt lager och följ instruktionerna.

Klotterborttagning på porösa ytor

Lägg på **AGS 221 GEL** med en pensel, airlesspruta eller borste. Arbeta in medlet ordentligt i ytan. Låt verka tills klottret är upplöst, ca 20 minuter - 4 timmar. Spola av med hetvattenhögtryck 70-90°C, 150 bar eller anpassa till ytans beskaffenhet. Munstyckets spridningsvinkel bör vara 15°-25° samt vattenflöde ca 20 liter/minut.

OBS! På metallytor kan effekten försämras om allt för högt tryck används. Här kan avsköljning och bearbetning med svamp eller trasa bli bättre än högtrycksspolning.

Dosering

Används som koncentrerat.

Åtgång

0,3 - 1,0 liter/m².

Teknisk data

- Brun/gul färg. Färgen kan variera.
- Levereras i 5-liters dunk eller 20 liters plasthink.
- Specifik vikt, 1.05 kg/liter.
- Svag lösningsmedelsdoft
- Innehåller gamma-Butyrolakton.

Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalkärl.

Hållbarhet

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsutrustning

Skyddshandskar.

Märkning

Ej märkningspliktig.

Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransporter.

Uppdaterad: 2007-10-08

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | 754 50 UPPSALA | Sweden Tel: 018-15 61 90 Fax: 018-69 66 27 email: info@trion.se